

マジックラバー

ステンレスの 溶接焼け



&サビ取り



マジックラバーは劇毒物の酸洗剤とか、電解研磨機等の装置を使わないで簡単に焼け・サビが除去できます。

- 使用方法
- ヘアラインの場合は、ヘアラインの目に沿ってこすって下さい。
- ヘアライン製品の最終汚れ除去及び指紋除去は #240 (ブラウン) で軽くこすって下さい。
- アングルとかパイプ等のNo1材は同一方向にこすって下さい。
- 必要な大きさにカッターナイフで切ってご使用下さい。

#36 (レッド) で焼けを取ってから
#240 (ブラウン) で仕上げして下さい。

レッド…… #36の粗削り用
ブラウン… #240の仕上げ用



株式会社 ジェイインターナショナル

- 本社 / 〒152-0034 東京都目黒区緑が丘2-6-15
電話03(3723)7014(代) FAX03(3724)5185
- 大和工場 / 〒242-0025 神奈川県大和市代官3-16-5
電話046(269)1141(代) FAX046(269)8377