

鉄・ステンレス共用タイプ

スパコート N-20PKS

水溶性

- 鉄・ステンレス共用
- 多層盛溶接も使用可
- スプレー直後の溶接可
- 溶接時の臭い無し
- 溶接後塗装可
- 溶接後メッキ可
- スプレーの目づまり無し

注意

- 水溶性ですので、多量にスプレーし、溶接しますとブローホールの原因になります。母材の表面だけが濡れる程度に20~30cm離し、かるくスプレーして溶接して下さい。
- ステンレスに使用する際、スパコートN・20PKSの皮膜は酸洗いで除去できます。
- 通常の錆止めペンキは、スパコートN・20PKSの皮膜の上から塗装できます。特殊な塗料の場合は皮膜を除去して下さい。除去する場合は、酸洗い、アルカリ洗浄又はシンナー洗浄で簡単に除去できます。



(3本入)×4
NET 420ml
DME使用

JI 株式会社 ジェイインターナショナル

- 本社 / 〒152-0034 東京都目黒区緑が丘2-6-15
電話 03(3723)7014(代) FAX 03(3724)5185
- 大和工場 / 〒242-0025 神奈川県大和市代官3-16-5
電話 0462(69)1141(代) FAX 0462(69)2276